



Другие продукты: [M8Г2к](#) [M10Г2к](#) [M8ДМ](#) [M10ДМ](#) [ВМГЗ](#)
[ТАД-17](#) [Литол](#) [Тосол](#) [Спецжидкости](#) **[ЛУКОЙЛ](#)**

Масло моторное "TEX-OIL" M-8V - всесезонное универсальное масло на минеральной основе для среднефорсированных карбюраторных двигателей легковых и грузовых автомобилей, используемое с периодичностью замены до 18 000 км пробега. Рекомендовано к применению в автомобилях ЗИЛ, ГАЗ, УАЗ всесезонно, а также в качестве зимнего сорта для среднефорсированных автомобильных и тракторных дизельных двигателей.

Применение:

Моторное масло M8V предназначено для всесезонного использования в среднефорсированных бензиновых и безнаддувных дизельных двигателях легковых и грузовых автомобилей. Рекомендовано к использованию как зимнее масло для среднефорсированных автотракторных дизелей. Периодичность замены до 18 тыс. км пробега.

Меры предосторожности:

- При контакте с кожей тщательно смыть водой с мылом.
- Попадание в организм может быть опасно для жизни.
- Хранить в закрытом помещении вдали от источников огня.
- Не допускать попадания в почву в водоёмы.

Выпускаемые объемы: 3 л, 5 л, 10 л, промышленные бочки 200

л, налив в авто цистерны.

В стоимость продукции включены НДС и доставка до оптовых покупателей по Тюмени. Доставку осуществляем по всей территории Тюменской области.

ОСТОРОЖНО! ОГНЕОПАСНО!

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!

Технические характеристики:

Наименование показателей	Норма	Результаты испытаний
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	7,5-8,5	8,11
Индекс вязкости, не менее	93	94
Массовая доля механических примесей, %, не более	0,015	отсутствие
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	207	214

Температура застывания, °С, не выше	минус 25	минус 27
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	4,2	4.31
Зольность сульфатная, % масс, не более	0,95	0,89
Коррозионность на пластинках из свинца, г/м ² , не более	10,0	выдерживает испытание
Цвет с разбавлением 15:85 единиц ЦНТ, не более	4,5	4,0
Моющие свойства по ПЗВ, баллы, не более	1,0	0,95
Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО), выдерживает, ч	30	выдерживает испытание

Термоокислительная стабильность при 250 °С, мин,	50	выдерживает испытание
--	----	--------------------------

не менее

Плотность при 20° С, кг/м ³ , не более	905	892
--	-----	-----

Массовая доля активных элементов, %,	0,16	0,18
--	------	------

кальция, не менее	0,09	0,11
-------------------	------	------

цинка, не менее

**Продукт соответствует требованиям ТУ
0253-001-90360736-2011**



Компания предлагает выгодные оптовые цены и только качественный, проверенный временем, продукт.

[Цена и полный ассортимент \(см. здесь\)](#)