



Моторные масла [M8ДМ](#) [M8Г2к](#) [M10Г2к](#) [M8В](#) [15W-40](#) [10W-40](#)
[10W-30](#) [FANFARO](#) [ЛУКОЙЛ](#) [Роснефть](#)

Масло моторное М-10ДМ - соответствует ГОСТ 8581-78 - сезонное (летнее) минеральное масло с композициями высококачественных присадок. Предназначено для смазывания отечественных высокофорсированных дизелей с турбонаддувом, работающих в тяжелых условиях (карьерные самосвалы, бульдозеры, тяжелые промышленные трактора, грузовые автомобили типа КАМАЗ, автопоезда, тягачи, городские и междугородные автобусы), и среднефорсированных дизелей с умеренным наддувом.



Применение:

Моторное масло М10ДМ может применяться как для высокофорсированных дизелей с турбонаддувом, так и для дизелей без наддува; для дизелей как с воздушным так и с водяным охлаждением. Не теряет своих свойств даже при увеличенном пробеге между заменами масла.

Масло М-10ДМ производства прекрасно зарекомендовало себя при эксплуатации отечественных и импортных карьерных самосвалов, промышленных тракторов, экскаваторов большой мощности,

бульдозеров, трубоукладчиков, автопогрузчиков.

Меры предосторожности:

- При контакте с кожей тщательно смыть водой с мылом.
- Попадание в организм может быть опасно для жизни.
- Хранить в закрытом помещении вдали от источников огня.
- Не допускать попадания в почву в водоёмы.

Выпускаемые объемы: 5 л, 10 л, 30 л, промышленные мет.бочки 200 л, налив в авто цистерны.

В стоимость включены НДС и доставка до оптовых покупателей по Тюмени.

Организуем выгодную доставку по всей территории Тюменской области.

ОСТОРОЖНО! ОГНЕОПАСНО!

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!

Технические характеристики:

Наименование показателей	Норма	Результаты испытаний
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	не менее 11,4	11,98
Индекс вязкости, не менее	90	93

Массовая доля механических примесей, %, не более	0,025	отсутствие
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	220	226
Коррозионность на пластинках из свинца, г/м ² , не более	отсутствие	выдерживает испытание
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	8,2	8,41
Зольность сульфатная, % масс, не более	1,5	1,31
Цвет с разбавлением 15:85, единиц ЦНТ, не более	3,5	3,1
Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО), выдерживает, ч	60	выдерживает испытание
Плотность при 20 °С,	905	893

кг/м³, не более

Температура
застывания, °С, не
выше

минус 18

минус 21

Продукт соответствует требованиям ГОСТ 8581-78



Компания предлагает выгодные оптовые цены и только качественный, проверенный временем, продукт.

[Цена и полный ассортимент \(см. здесь\)](#)